

ASLAN BB 900

Die Tafelfolie für Kreide und Kreidestifte

Diese selbstklebende schieferfarbene Tafelfolie eignet sich ideal für häufig wechselnde Beschriftungen. Beispielsweise in Seminarräumen, Besprechungszimmern, Schulen und Kindergärten. Aber auch an Hotel-Rezeptionen oder in Arztpraxen macht sie jede glatte Oberfläche zur Infotafel.

Die hochwertige Tafelfolie besticht durch ihre robuste Oberfläche und einfache Handhabung. Resistent gegen Schmutz und Spritzwasser ist sie leicht zu reinigen. Beschriftungen sind feucht abwischbar, ohne Geisterschriften zu hinterlassen.

ASLAN empfiehlt die Benutzung von herkömmlicher Kreide oder flüssigen Kreidestiften.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

MATERIALAUFBAU

Folie:	PET/PVC-Verbund	
Foliendicke:	~ 150 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 22 g/m ²
Abdeckung:	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/m ²

EIGENSCHAFTEN

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort: nach 1 Woche:	~ 2,5 N/25 mm ~ 12,5 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,45 %
Chemische Beständigkeit:	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN BB 900

VERARBEITUNG

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben, da durch den Folienverbund mit längeren Trockenzeiten zu rechnen ist.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 03/2010

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204.708-80 · **fax** +49 (0) 2204.708-50 · **e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com