

ASLAN DP 100

Selbstklebendes Spezialpapier für temporäre Innendekorationen

Das selbstklebende Spezialpapier mit attraktiver Optik ist von allen glatten und festen Untergründen rückstandsfrei ablösbar. Daher ist es die ideale Lösung für temporäre Innendekorationen.

ASLAN DP 100 hat eine spezielle Beschichtung für beste Druckeigenschaften. Das Papier lässt sich im Digitaldruck mit allen gängigen Solvent-, Eco/Mild-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedrucken.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

MATERIALAUFBAU

Material:	hochwertiges Spezial-Druckpapier	
Materialdicke:	~ 150 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 23 g/m ²
Abdeckung:	silikonisierte PET-Abdeckung	Flächengewicht: ~ 34 g/m ²

EIGENSCHAFTEN

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 1,0 N/25 mm
	nach 1 Woche	~ 9,0 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -1,5 %
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN DP 100

VERARBEITUNG

- Bedruckbarkeit:** Das Material kann mit allen gängigen Lösemittel-, Eco Solvent, Latex- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden (Bei unzureichender Trocknung der Druckfarben wird das Material durchweicht und der Klebstoff negativ beeinflusst.)
- Verklebung:** Zur Trockenverklebung.
Durch eine spezielle Rückseitenbeschichtung lässt sich das Papier von allen glatten und festen Untergründen problemlos und rückstandsfrei entfernen.
Das Produkt ist auf unsere PVC-freie Schutzfolie ASLAN SL 200 abgestimmt.

Feuchtigkeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.

Bedingt durch starke Qualitätsunterschiede der Haftuntergründe wie Tapeten und anderen kritischen Flächen sind Probeverklebungen zu empfehlen.
- Lagerfähigkeit:** Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 05/2011

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204. 708-80 · **fax** +49 (0) 2204. 708-50 · **e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com