

ASLAN LD 87

Die selbstklebende, transparente, glänzende Kopierfolie im DIN A4 Format

Selbstklebende Schilder, Aufkleber, Etiketten usw. lassen sich auf dieser transparenten Folie einfach über den Kopierer erstellen. ASLAN LD 87 eignet sich für alle gängigen S/W- und Farbkopierer sowie Laserdrucker.

Sie kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

MATERIALAUFBAU

Folie:	PET	
Foliendicke:	~ 70 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff, hitzestabilisiert	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 100 g/m ²

EIGENSCHAFTEN

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 5 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 8,8 N/25 mm
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN LD 87

VERARBEITUNG

- Bedruckbarkeit:** Die Tonerverankerung richtet sich nach der Fixiertemperatur des Gerätes, die in der Regel nicht veränderbar ist. Je nach verwendetem Material ist die Fixiertemperatur unterschiedlich, z.B. wird OHP-Folie nicht so schnell fixiert wie Normalpapier. Folien benötigen eine langsamere Fixierung bei höherer Temperatur.
- Materialführung:** Achten Sie auf einen geraden Einzug. Wird die Folie automatisch auf eine Walze gespannt oder über viele Umlenkrollen geführt, kann das die Planlage beeinträchtigen. Dieses wird jedoch durch einige Minuten Liegezeit nach dem Kopieren ausgeglichen. Falls dieses zu Problemen beim Formattransport führt, sollte im Einzelblattmodus bedruckt werden.
- Einstellung der Fixiergeschwindigkeit:** Ein optimales Ergebnis erzielen sie bei den meisten Geräten mit der Einstellung „OHP-Folie“. Bei den Canon-Farbdruckern sollte die Einstellung „Normalpapier 2“ oder „schweres Papier“ gewählt werden. Sollte keine der o.g. Einstellungen zur Verfügung stehen, testen Sie bitte die verschiedenen Geräteeinstellungen.
- Verklebung:** Die Folie ist relativ wasserdampfdurchlässig und deshalb trocken und nicht auf gasende Oberflächen, wie z.B. nicht getempertes Acrylglas oder transluzente Spanntücher zu verkleben.
- Lagerfähigkeit:** Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 2 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %.

Stand: 09|2008

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204.708-80 · fax +49 (0) 2204.708-50 · e-mail info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com