

ASLAN MP 306

Die Floor-Graphics Schutzfolie zur Anwendungen auf Fußböden

Diese transparente, matte Folie schützt Fußbodengrafiken vor Abrieb, Verschmutzung und andere äußere Einflüsse. Fußbodengrafiken sind eine wirkungsvolle Werbemöglichkeit am Point of Sale, in Empfangsbereichen, in Kaufhäusern, auf Messen oder auch bei kurzfristigen Dekorationen z.B. Sportveranstaltungen.

ASLAN MP 306 besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und ist kratz- und trittunempfindlich. Die geprägte Anti-Rutsch-Struktur verfügt über eine geringe Reflektionswirkung und sichert eine hohe Rutschfestigkeit. Damit ist dieses Laminat versicherungszertifiziert gegen evtl. verursachte Personenschäden.

Durch ihre gute Planlage ist sie auch maschinell zu reinigen.

Ebenfalls einsetzbar ist ASLAN MP 306 für Oberflächen wie Lack-, Folien- und Mousepadflächen.

Die geprägte Anti-Rutsch-Struktur verfügt über eine geringe Reflektionswirkung.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: **+49 (0) 2204.708-80**

MATERIALAUFBAU

Folie:	Weich-PVC	
Foliendicke:	~ 190 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 35 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²

EIGENSCHAFTEN

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort: nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm ~ 15 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,5 %
Chemische Beständigkeit:	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN MP 306

VERARBEITUNG

Verklebung:

Die Folie ist trocken oder feucht verklebbar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.

Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.

Zum Schutz von Inkjet-Drucken ist die Folie trocken zu verkleben. Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, sollte die Folie ca. 1 cm an jeder Seite des Druckes überlappend verklebt werden.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2008

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 22 04. 7 08-80 · **fax** +49 (0) 22 04. 7 08-50 · **e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com